

MŰSZAKI ADATLAP 02.04-hun

ALAPBEVONATOK

MARKpro GRUND

SZÍNEZHETŐ ALAPOZÓ BEVONAT A MARKpro DÚS HABARCSOK SZÁMÁRA

1. Leírás, alkalmazás

A MARKpro GRUND finom kvarchomokkal készült alapozó bevonat, melyet a homlokzati falfelületek, és a hőszigetelő rendszerek alapvakolataira hordunk fel a díszítő vakolat felhordása előtt. Egyaránt alkalmas akril, sziloxán és szilikon vakolatokhoz.

A MARKpro GRUND szint ad az alapfelületnek, és nagy mértékben javítja a vakolat végső színének kiegyenlítettségét. Az alapnak egyenletes nedvszívó képességet ad, növeli a víztaszító képességét, és tökéletes alapfelületet képez a habarcs jobb tapadása érdekében

2. Kiszerezés, színárnyalatok

25 kg-os műanyag vödrökben:

- Tört fehér
- az egyéb árnyalatok a MARKpro színkártya szerint (az értékesítési helyeken található színkeverőgépeken)
- bizonyos feltételek mellett egyedi színárnyalatokban is színezhető a vevők külön igénye szerint

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)		~1,41-1,45
száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % (óra)	tapintásra száraz	~2
	további megmunkálásra alkalmas	~4-6
	a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás	~24
illékony szerves anyag tartalom (VOC) (g/l)		<5g/l EU VOC követelmény – A/g kategória (2010.01.01.-től): <30g/l

Fő alkotóelemek: Polimer kötések, töltőanyagok, festőanyagok és adalékanyagok

4. A felület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz és tiszta – laza részekről, olaj, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes.

Fontos: a nagyon szennyezett homlokzati felületeket, és valamennyi olyan beton és homlokzati felületet, amelyek falpenésszel és algákkal fertőzöttek; ajánljuk forró vizes sugárral, és gőzzel lemosni, ezután kötelező a fertőtlenítés az erre célra szolgáló fertőtlenítő szerekkel.

Az újonnan felhordott habarcsokra történő MARKpro GRUND felhordása előtt normális körülmények között (T = 20 °C és a levegő relatív páratartalom = 65 %) legalább 1 napi száradást hagyunk, a vastagság minden milliméterére számolva, a betonfelületek esetében legalább 1 hónapot hagyunk a száradásra. A korábban már színezett alapfelületek felújításakor szükséges, hogy teljes egészében eltávolítsák a régi, laza részeket, és a vízben könnyen oldódó bevonatokat.



5. Használati útmutató

A MARKpro GRUND-ot a felhasználás előtt az eredeti csomagolásában alaposan keverjük fel, és ha szükséges hígítsuk legfeljebb 2,5 l vízzel. A MARKpro GRUND-ot olyan mennyiségben kell előkészíteni, amely az egyes területek teljes felületére szükséges. A mennyiség úgy számítható ki, hogy meghatározzák az egyes területeket, és megszorozzák a MARKpro GRUND átlag anyagigényével.

A MARKpro GRUND felhordása egy rétegben, általában szobafestő ecsettel történik, amely alkalmas a diszperziós bevonatok felhordására, vagy a hosszú szűrű hengerrel (a szálak hossza 18-20 mm, természetes vagy műszál és szintetikus textílfonalak pl. poliamid, poliészter, nejlon, dralon, vlesztan és perlon). A hengerrel való felhordáskor használjunk csepegtető rácsot.

A MARKpro GRUND felhordását az egyes területek szélétől a széléig kell végezni, szünet nélkül. A hengerrel, vagy szóróval nehezebben megközelíthető helyekre történő felhordást (pl. szélék, szegélyek, vágatok, keskeny ablakközzök stb.) megfelelő ecsettel, vagy az erre a célra kialakított hengerrel kell elvégezni, a fennmaradó területekre történő felhordás előtt.

A MARKpro GRUND felhordása csak a megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges. A levegő, és az alapfelület hőmérséklete nem lehet alacsonyabb + 5 °C és magasabb + 35 °C-nál, valamint a levegő páratartalma nem haladhatja meg a 80 %-ot. A homlokzati felületeket takarással kell védeni a naptól, szélről és csapadékoktól. Esőben, ködben, vagy 30 km/h sebességnél nagyobb szélben nem hordható fel a termék!

Az átlag anyagigény függ az alapfelület nedvességszívó képességétől és struktúrájától:
MARKpro GRUND 150 – 200 g/m²

6. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

A fel nem használt bevonatot (csak azt, amit nem hígítottunk!) jól lezárt csomagolásban őrizzük meg az esetleges javítások vagy későbbi felhasználás céljára. A használhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahálózatba, vízfolyásokba vagy a környezetbe juttatni vagy a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. Keverjük össze cementtel (hozzátehetjük a szilárd habarcsmaradványokat és hulladékokat, homokot, fűrészport) és építési hulladék (a hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen helyezzük el.

A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

7. Munkavédelem

A termék használata során tartsa be az építőipari és festő-mázoló munkálatok általános munkavédelmi utasításait és előírásait.

A termék bőrrel való érintkezése vagy szembe jutása, illetve fröccsenése esetén mossa ki bő vízzel – utóbbi esetben mindenképp forduljon orvoshoz.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti zárt, sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.



9. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső gyártói előírások és az európai, valamint egyéb szabványok határozzák meg. A közreadott és előírt minőségszintet állandóan ellenőrizzük a Institut IMS Ad Beograd laboratóriumaiban. A termék gyártása során szigorúan betartjuk az európai szabványokat a környezetvédelem, a munkavédelem biztosítása és az egészségvédelem területén.

10. Egyéb információk

Az ismertetőben a műszaki utasításokat a saját tapasztalataink alapján adtuk meg abból a célból, hogy a termék felhasználásakor optimális eredményeket lehessen elérni. A helytelen termékválasztásból, a szabálytalan felhasználásból vagy szakszerűtlen munkából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A jelen műszaki adatlap felvált minden előző kiadást, fenntartjuk a jogot az esetleges későbbi módosításokra és kiegészítésekre.

A kiadás jele és dátuma: **JUB d.o.o. Šimanovci – 008/10-as**, 2011. 01. 31.

JUB Kft.

Sági u. 218.
9500 Celldömölk
Magyarország
T: +36 95 525 720
E: info@jub.hu
www.jub.eu

